



Ladrillos Aislantes

REFCO AR

División: **Refractarios**

IRAM: 12.530

Los datos aquí mencionados pueden ser modificados parcial o totalmente por Aci-Ref SRL sin previo aviso. Los mismo estan sujetos a variaciones en ensayos individuales.

REFCO AR	C	20	23	26	28
Temperatura de Uso	900°C	1.050°C	1.250°C	1.400°C	1.550°C
Variación Lineal	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Módulo	5-7	6-9	7-10	8-12	14-16
Porosidad Aparente	90	75	67	67	69
Absorción	180	110	90	85	81
Peso Especifico	0,70	0,70	0,76	0,80	0,88
Cond. Térmica	0,15	0,15	0,25	0,40	0,46
Alúmina	-----	-----	-----	51%	56%
Oxido de Hierro	<2,5	<2,0	<1,5	<1,0	<1,0

WWW.ACIREF.COM.AR

Ntra. Señora de la Merced 3526/28 (Caseros) Bs. As., Argentina
Tel/Fax: (54 11) 4716-1110 / 4750-0657