

LADRILLO REFRACTARIO

REFCO - 40

IRAM 12.508 - A TIPO III

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	P.F.	No determinados
54,47	40,20	1,60	1,50	0,35	0,22	-----	1,66

TEMPERATURA °C	MODULO DE ROTURA Flexión Kg/cm ²	RESISTENCIA COMPRESION Frio Kg/cm ²	VARIACION LINEAL %	DENSIDAD Gr/CM ³	POROSIDAD APARENTE %
110	75 - 110	+ 270		2,17	21,5
1.400	90 -115	+ 280	- 0,2	2,10	21,0

OBSERVACIONES: Calderas, Piso Vagonetas horno túnel

TEMPERATURA MAXIMA DE USO: 1.490°C

CONO PIROMETRICO EQUIVALENTE: 32

ENVASE: En Pallet de 400 Unidades

Los valores indicados están sujetos a variaciones en ensayos individuales.