

LADRILLO REFRACTARIO

REFCO - 60

IRAM 12.508 - 60

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	P.F.	No determinados
33,59	60,26	1,55	2,60	0,38	0,41	-----	1,21

TEMPERATURA °C	MODULO DE ROTURA Flexión Kg/cm ²	RESISTENCIA COMPRESION Frio Kg/cm ²	VARIACION LINEAL %	DENSIDAD Gr/CM ³	POROSIDAD APARENTE %
110	70 - 90	+ 250		2,44	17,80
1600	85 - 95	+262	+ 0,5	2,42	18,00

OBSERVACIONES: Calderas, Hornos de Cerámica, Boca de Quemadores.

TEMPERATURA MAXIMA DE USO: 1.680°C

CONO PIROMETRICO EQUIVALENTE: +36

ENVASE: En Pallet de 400 Unidades

Los valores indicados están sujetos a variaciones en ensayos individuales.